QANAT قناة

مواصفات المنتج

الإسفلت والقير

الخاصية	طريقة الاختبار	الوحدة	40/50	60/70	80/100
الكثافة النوعية عند 25 °م	ASTM D70		1.01–1.06	1.01–1.06	1.00–1.05
الاختراق عند 25 °م	ASTM D5	0.1 mm	40–50	60–70	80–100
نقطة التليّن	ASTM D36	°C	52–60	49–56	45–52
المطيلية عند 25 °م	ASTM D113	cm	≥ 100	≥ 100	≥ 100
نقطة الوميض (كأس مفتوح)	ASTM D92	°C	≥ 250	≥ 250	≥ 225
الفقد بالتسخين	ASTM D6	% wt	≤ 0.2	≤ 0.2	≤ 0.5
انخفاض الاختراق بعد التسخين	ASTM D6, D5	%	≤ 20	≤ 20	≤ 20
الذوبانية في ثلاثي كلورو الإيثيلين	ASTM D2042	% wt	≥ 99.0	≥ 99.0	≥ 99.0
اختبار البقعة	AASHTO T102		سلبي	سلبي	سلبي

قيم نموذجية للاسترشاد. المواصفات المُلزِمة هي الواردة في العقد وفي شهادة التحليل الصادرة عن المورّد.

qanatenergy.com · desk@qanatenergy.com · +964 771 771 9191